



BETONEMME

STUCCO CEMENTIZIO RIEMPITIVO ANTIRITIRO AUTOADESIVO
IDROPELLENTE PER ESTERNI ED INTERNI

DESCRIZIONE

E' una malta speciale idrorepellente, con elevato potere riempitivo antiritiro. E' formulato in modo da garantire ottime proprietà di adesione. I pregiati leganti in esso contenuti, lo rendono un prodotto molto resistente agli agenti atmosferici. Grazie alle fibre sintetiche in polipropilene contenute nel prodotto, BETONEMME è indicato per risolvere problemi di incrinature da ritiro nella loro fase microscopica.

CAMPI DI IMPIEGO

BETONEMME viene usato all'interno ed all'esterno, per il ripristino di prefabbricati in calcestruzzo, di travi e pannelli, rasature e finiture di intonaci, chiusure di crepe, ricostruzioni di spigoli anche di grossi spessori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	: bianco
LEGANTE	: resine acriliche modificanti
LAVORABILITA' A 20° C	: circa 1 ora

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Se necessario spazzolare e spolverare accuratamente il supporto in modo da rendere le superfici da trattare perfettamente aderenti. Togliere qualsiasi impurità (croste di eventuali vecchie pitture o di vecchi intonaci, macchie di eventuali prodotti distaccanti). In ogni caso, valutare sempre l'eventuale necessità di applicare una mano di fissativo consolidante all'acqua EMMEVER per interni, oppure consolidante al solvente EMMESOL per esterni, prima di rasare con BETONEMME.

ATTREZZI

Frattazzo d'acciaio flessibile o spatola . Lavare con acqua immediatamente dopo l'uso.

DILUIZIONE

Diluire il prodotto con acqua.
Miscelare 100 parti di BETONEMME con 25 – 30 parti d'acqua.

RESA CON DUE MANI

Per ogni millimetro di spessore : circa 1,3 kg/mq

AVVERTENZE E METODI DI IMPIEGO

Applicare con temperature dell'ambiente e del supporto comprese tra +5° C e +35° C .

Una volta applicato il prodotto è possibile, prima dell'indurimento, livellare ulteriormente la superficie trattata passando con un fratazzo bagnato o una spugna umida.

Con BETONEMME si possono ottenere grossi spessori. Per spessori superiori a 7 mm, aggiungere al prodotto sabbia lavata di granulometria 0,1- 0,5 mm, mentre per spessori superiori ai 15 mm aggiungere sabbia lavata di granulometria 0,5 – 1 mm fino ad 1/3 del volume della malta.

Per ottenere un prodotto colorato, aggiungere all'impasto pigmenti ossidi in piccole quantità.

Usare i prodotti secondo le norme vigenti d'igiene e di sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori ed eventuale residuo nell'ambiente. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza.

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile per 12 mesi nei contenitori originali non aperti e conservati in ambienti protetti da sole ed intemperie con temperature comprese tra +5° C e +30° C.

CONFEZIONI

Sacchi da 1 – 5 – 25 KG .