



BIOSILICATO

PITTURA A BASE DI SILICATO DI POTASSIO
PER INTERNI

DESCRIZIONE

È una idropittura murale minerale opaca per interni a base di silicato di potassio. Essendo a base di silicato reagisce chimicamente con il supporto minerale formando una superficie ben consolidata e con elevata traspirabilità.

CAMPI DI IMPIEGO

Per le sue spiccate qualità, il prodotto è impiegato per la copertura di intonaci minerali interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	: bianco, tinte cartella – altre a richiesta
PESO SPECIFICO A 20° C	: 1,45± 0,05 Kg/dm ³
VISCOSITA'	: pasta tixotropica
TRASPIRABILITA'	: elevatissima
COPERTURA	: ottima
GRADO DI BRILLANTEZZA	: molto opaco
C.O.V. (compenenti organici volatili)	: dir.CEE 2004/42 cat A Ba/a, valore limite 30 g/l: contenuto < 4,5 g/l

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

INTONACO VECCHIO GIA' DIPINTO : In caso di presenza di muffa, procedere al trattamento con il nostro risanante antibatterico BATTER GO. Spazzolare e spolverare accuratamente il supporto fino ad asportazione totale delle vecchie pitture. Applicare una mano di SILICATEMME FONDO.

INTONACO NUOVO : Spolverare e spazzolare accuratamente. Nel caso di forte polverosità applicare una mano di SILICATEMME FONDO.

DILUIZIONE

Diluire il prodotto con acqua.

Per applicazione a pennello diluire 60% sul volume, circa 0,6 litri d'acqua ogni litro di prodotto.

Per applicazione a rullo diluire 50% sul volume, circa 0,5 litri d'acqua ogni litro di prodotto.

Per applicazione a spruzzo la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.

Attendere 24 ore tra una mano e la successiva.

RESA CON DUE MANI

Su intonaci nuovi 4 – 6 mq con 1 litro, su intonaci già dipinti 6-8 mq con 1 litro.

ESSICCAZIONE

A 20° C con umidità relativa < a 75%, asciutto al tatto 3 ore, sovraverniciabile 6 ore, secco in profondità 48 ore.

AVVERTENZE

Agitare prima dell'uso. Applicare con temperature dell'ambiente e del supporto comprese tra +5° C e +35° C, con un tasso di umidità relativa inferiore a 80%. Usare i prodotti secondo le norme vigenti d'igiene e di sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori ed eventuale residuo nell'ambiente.

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile per 12 mesi nei contenitori originali non aperti e conservati in ambienti protetti da sole ed intemperie con condizioni di temperatura compresa tra +5° C e +30° C. Sigillare eventuali avanzi di prodotto non diluito.

CONFEZIONI

Secchi di plastica contenenti 4 - 10 - 14 litri.