



# EMMESTUK

STUCCO IN POLVERE AUTOADESIVO PER INTERNI

## DESCRIZIONE.

E' un premiscelato in polvere a base di gesso alabastro, carbonato, ritardante e resine sintetiche. E' formulato in modo da garantire un ottimo prodotto di finitura. EMMESTUK ha un ottimo potere riempitivo ed un'ottima predisposizione alla rasatura e carteggiatura data dalla sua finissima granulometria che lo rende facile da lavorare e da levigare. La finitura così ottenuta è molto liscia e ben levigata con un notevole punto di bianco. L'eccezionale morbidezza e tixotropia, lo rendono particolarmente lavorabile sia in verticale che in orizzontale.

## CAMPI DI IMPIEGO.

EMMESTUK viene usato all'interno per otturare crepe e fori nei muri, per levigare e rasare pareti, per l'applicazione di ornamenti architettonici in gesso, per il fissaggio di scatole elettriche ecc.

## CARATTERISTICHE TECNICHE.

COLORE	: bianco
LEGANTE	: resine sintetiche modificanti
LAVORABILITA' A 20° C	: circa 1 ora

## PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO.

Se necessario spazzolare e spolverare accuratamente il supporto in modo da rendere le superfici da trattare perfettamente aderenti. Togliere qualsiasi impurità (croste di eventuali vecchie pitture o di vecchi intonaci, macchie di eventuali prodotti distaccanti come grasso). In ogni caso, valutare sempre l'eventuale necessità di applicare una mano di fissativo consolidante all'acqua EMMEVER prima di rasare con EMMESTUK.

## ATTREZZI

Fratteggio d'acciaio flessibile o spatola .

## DILUIZIONE

Diluire il prodotto con acqua.

Miscelare due parti di EMMESTUK con una parte di acqua.

## RESA CON DUE MANI

Per ottenere una normale rasatura: circa 300 – 400 gr di polvere per mq.

## ESSICCAZIONE

A 20° C con umidità relativa < a 75%, tra un'applicazione e l'altra attendere 6 ore, secco in profondità 24 ore.

## AVVERTENZE E METODI DI IMPIEGO

Applicare a temperature comprese tra +5° C e +35° C con un tasso di umidità relativa inferiore a 80%.

Una volta applicato il prodotto è possibile, prima dell'indurimento, livellare ulteriormente la superficie trattata passando un fratteggio bagnato o una spugna umida. Una volta perfettamente indurito, trattare la superficie con una mano di fissativo consolidante all'acqua EMMEVER. Attendere 8-12 ore e procedere con l'applicazione della pittura desiderata.

## STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile per 12 mesi nei contenitori originali non aperti e conservati in ambienti protetti da sole ed intemperie con condizioni di temperatura compresa tra +5° C e +30° C.

## CONFEZIONI

Sacchi da 1 – 5 – 25 KG .