

FONDO R.E.

1827.

Fondo anticorrosivo al fosfato di zinco

19/02/07 LRB/nz

Descrizione del prodotto

Fondo anticorrosivo a base di resine oleofenoliche e fosfato di zinco, applicabile su ferro, può essere riverniciato con qualsiasi tipo di prodotto di finitura. E' indicato per cicli di verniciatura che richiedono ottimo ancoraggio e lunga durata all'esposizione esterna.

Può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT/IMPASYSTEM.

Settori di impiego

Prodotto per uso industriale, carpenteria, macchine agricole, macchine utensili, utilizzabile anche nel settore della nautica.

Caratteristiche tecniche

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Colore | : | a richiesta |
| Aspetto del film secco | : | opaco |
| Viscosità | : | 2000 ÷ 4000 <i>mPa.s</i> Brookfield RVT rpm 20 s 4 |
| Resa pratica indicativa* | : | 4 ÷ 4.5 <i>m²/kg</i> con due strati. |
| Stabilità di stoccaggio | : | 12 mesi in confezione integra. |

*La resa è calcolata allo spessore consigliato su superfici piane e regolari.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIB(c)** contenuto massimo di COV: 540 g/l

Modalità di applicazione

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Preparazione del supporto | : | SUPERFICI FERROSE: asportare qualsiasi traccia di ruggine, calamina, grasso ed umidità mediante sabbatura di grado SA2.5, oppure eseguire un'accurata pulizia meccanica seguita da sgrassaggio con solventi. Applicare poi il FONDO R.E. serie 1827. |
| Preparazione del prodotto | : | Mescolare accuratamente fino a colore e consistenza uniformi. |
| Metodo applicativo | : | - aerografo misto aria: usare ugello \varnothing 1.4 ÷ 1.7 mm e pressione di 3 ÷ 4 bar. - airless |
| Diluizione | : | 10 ÷ 15% di DILUENTE NITRO ANTINEBBIA cod. 1616. |
| Spessori consigliati | : | 70 ÷ 80 μ m secchi, con un intervallo di 5 ÷ 10 minuti tra le due mani. |
| Essiccazione ad aria (20°C.) | : | Fuori polvere : 20 minuti Al tatto : 1 ÷ 2 ore In profondità : 24 ore |

FONDO R.E.

1827.

Fondo anticorrosivo al fosfato di zinco

19/02/07 LRB/nz

Riverniciabile : dopo 4 ore

NOTE: Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.