



TERMICA

IDRO PITTURA TERMICA TRASPIRANTE
CON ANTIMUFFA PER INTERNI

DESCRIZIONE

È un'idropittura murale opaca all'acqua traspirante per interni, formulata con speciali microsfere di vetro cave. Il prodotto ha un ottimo potere di isolamento termico che contribuisce notevolmente ad eliminare i problemi di condensa e muffa. Ideale per zone soggette a contaminazione da parte di muffe. Da evidenziare è l'elevatissima traspirabilità, l'ottima copertura e la notevole pennellabilità e distensione.

CAMPI DI IMPIEGO

Per le sue spiccate qualità, il prodotto è impiegato su qualsiasi tipo di intonaco interno, purché assorbente, ideale anche per cartongesso. Risulta ottimo per bagni, cucine, cantine, lavanderie ed altri ambienti umidi sottoposti a condensa e muffa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	: bianco, tinte cartella – altre a richiesta
PESO SPECIFICO A 20° C	: $1 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$
TRASPIRABILITA'	: ottima
GRADO DI BRILLANTEZZA	: secondo norma UNI EN 13300-2002: MOLTO OPACO
C.O.V. (componenti organici volatili)	: dir.CEE 2004/42 cat A Ba/a, valore limite 30 g/l: contenuto < 30 g/l

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

INTONACO O CARTONGESSO GIA' DIPINTI: pulire ed asportare ogni traccia di pittura non aderente al supporto e stuccare se necessario con EMMESTUK o BETONEMME. Attendere 24 ore dalla stuccatura e trattare con una mano di fissativo consolidante all'acqua EMMEVER. In ogni caso, valutare sempre l'eventuale necessità di applicare una mano di fissativo consolidante all'acqua EMMEVER. In caso di presenza di muffa, procedere al trattamento con il nostro risanante antibatterico BATTER GO.

INTONACO O CARTONGESSO NUOVI: asportare eventuali frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con rasamuro a base gesso EMMESTUK oppure stucco rasamuro base cemento BETONEMME. Attendere 24 ore dalla stuccatura e trattare con una mano di fissativo consolidante all'acqua. Attendere 8-12 ore e procedere con l'applicazione di TERMICA.

ATTREZZI

Pennello, rullo. Lavare con acqua immediatamente dopo l'uso.

DILUIZIONE

Diluire il prodotto con acqua.

Per applicazione a pennello diluire 20-25 % sul volume, circa 0,2-0,25 litri d'acqua ogni litro di prodotto. Per applicazione a rullo diluire 15-20 % sul volume, circa 0,15-0,2 litri d'acqua ogni litro di prodotto.

RESA CON DUE MANI

Con un litro di prodotto: 3 - 5 mq

ESSICCAZIONE

A 20° C con umidità relativa < a 75%, sovraverniciabile 6 ore, secco in profondità 24 ore.

AVVERTENZE

Applicare almeno due strati di pittura (si ricorda che maggiore è lo spessore, migliore risulta l'effetto isolante). Non sovraverniciare con pitture tradizionali per evitare di perdere l'effetto anticondensa.

Agitare prima dell'uso. Applicare con temperature dell'ambiente e del supporto comprese tra +5° C e +35° C, con un tasso di umidità relativa inferiore a 80%. Usare i prodotti secondo le norme vigenti d'igiene e di sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori ed eventuale residuo nell'ambiente.

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile per 12 mesi nei contenitori originali non aperti e conservati in ambienti protetti da sole ed intemperie con temperature comprese tra +5° C e +30° C. Sigillare eventuali avanzi di prodotto non diluito.

CONFEZIONI

Secchi di plastica contenenti 0,75 - 5 - 10 - 14 litri.