

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE TECNICA

# EMMESOL D40

## CONSOLIDANTE ACRILICO AL SOLVENTE

### GENERALITA` E INDICAZIONI DI IMPIEGO

- 1.1) **Generalità:**  
E' uno speciale prodotto acrilico al solvente per il consolidamento del supporto murale. Rende il supporto murale ideale per l'ancoraggio di successivi cicli di pittura, isolandolo dall'ambiente alcalino proprio dei supporti cementizi e similari.
- 1.2) **Indicazioni d'impiego:**  
Per le sue spiccate qualità, il prodotto è impiegato per svariati supporti e precisamente: calcestruzzo, intonaci minerali, pannelli fibro cemento, murature in mattoni, gesso.

### CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo di resina: resine acriliche  
Peso specifico:  $0,950 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$   
Viscosità: liquido  
Infiammabilità: infiammabile  
Colore: incolore

### INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- 3.1) **Preparazione del sottofondo**  
Assicurarsi che i supporti siano ben asciutti e che non vi siano parti distaccanti, in ogni caso, spazzolare e spolverare accuratamente il supporto. In caso di presenza di muffe, procedere al trattamento con il nostro risanante antibatterico BATTER GO. Livellare le imperfezioni con lo stucco cementizio BETONEMME.  
Attendere 24 ore dalla stuccatura prima di applicare EMMESOL D40.
- 3.2) **Attrezzi**  
Pennello, rullo. Lavare con diluente sintetico immediatamente dopo l'uso.
- 3.3) **Diluizione**  
Pronto all'uso. Se necessario diluire con diluente sintetico.
- 3.4) **Resa con due mani**  
Circa 5 - 6 mq con 1 litro.
- 3.5) **Essiccazione**  
A 20 ° C con umidità relativa < a 75 %, asciutto al tatto 3 ore, sovraverniciabile con la pittura 12 ore.

### 3.6) Avvertenze

Agitare prima dell'uso. Per evitare difetti di filmazione, non applicare sotto l'azione diretta di sole e vento. Applicare a temperature comprese tra +5 ° C e + 35 ° C, con un tasso di umidità relativa < a 80%. Le condizioni climatiche sopra descritte devono essere garantite nelle 24 ore successive all'applicazione. Applicare su supporti con umidità < 10. Si raccomanda di coprire bene marmi, infissi o altro. Trattare con una sola mano di fissativo consolidante EMMESOL in quanto quantità elevate sul supporto, possono formare un film eccessivamente compatto che sfavorisce l'aggancio dei successivi cicli di pittura.

## INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto è stabile per 12 mesi nei contenitori originali non aperti e conservati in ambienti protetti da sole ed intemperie con temperature comprese tra +5° C e +30° C.

Confezionamenti possibili: Latte in ferro da 1 - 5 - 25 litri.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Etichettatura conforme alle direttive CEE.

Si tratta di composti nocivi ed infiammabili. Consultare la scheda di sicurezza prima di manipolare.

La presente revisione annulla e sostituisce le precedenti.

Le informazioni sopra riportate, seppur da ritenersi attendibili, debbono essere considerate indicative. L'uso delle stesse non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' pertanto responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.