

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE TECNICA

EMMESOL

CONSOLIDANTE ACRILICO AL SOLVENTE

GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

1.1) Generalità:

E' uno speciale prodotto acrilico al solvente per il consolidamento del supporto murale. Rende il supporto murale ideale per l'ancoraggio di successivi cicli di pittura, isolandolo dall'ambiente alcalino proprio dei supporti cementizi e similari. Ideale per rigenerare vecchie pitture già presenti sulla superficie da trattare garantendo un ancoraggio ideale per successivi cicli di pittura.

1.2) Indicazioni d'impiego:

Per le sue spiccate qualità, il prodotto è impiegato per svariati supporti e precisamente: calcestruzzo, intonaci minerali, pannelli fibro cemento, murature in mattoni, gesso.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo di resina: resine acriliche
Peso specifico: $0,950 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$
Viscosità: liquido
Infiammabilità: infiammabile
Colore: incolore
C.O.V. (componenti organici volatili): dir. CEE 2004/42 cat A BS/h valore limite 750 gr/l; EMMESOL contiene meno di 750gr/l

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1) Preparazione del sottofondo

Pulire ed asportare ogni traccia di pittura non aderente al supporto e stuccare se necessario con EMMESTUK o BETONEMME. Attendere 24 ore dalla stuccatura e trattare con una mano di fissativo consolidante EMMESOL. In caso di presenza di muffa, procedere al trattamento con il nostro risanante antibatterico BATTER GO. Attendere 8-12 ore e procedere con l'applicazione della pittura desiderata.

3.2) Attrezzi

Pennello, rullo. Lavare con diluente sintetico immediatamente dopo l'uso.

3.3) Diluizione

Pronto all'uso.

3.4) Resa con due mani

Circa 5 - 6 mq con 1 litro.

3.5) **Essiccazione**

A 20 ° C con umidità relativa < a 75 %, asciutto al tatto 3 ore, sovraverniciabile con la pittura 12 ore.

3.6) **Avvertenze**

Agitare prima dell'uso. Per evitare difetti di filmazione, non applicare sotto l'azione diretta di sole e vento. Applicare a temperature comprese tra +5 ° C e + 35 ° C, con un tasso di umidità relativa < a 80%. Le condizioni climatiche sopra descritte devono essere garantite nelle 24 ore successive all'applicazione. Applicare su supporti con umidità < 10. Si raccomanda di coprire bene marmi, infissi o altro. Trattare con una sola mano di fissativo consolidante EMMESOL in quanto quantità elevate sul supporto, possono formare un film eccessivamente compatto che sfavorisce l'aggancio dei successivi cicli di pittura.

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto è stabile per 12 mesi nei contenitori originali non aperti e conservati in ambienti protetti da sole ed intemperie con temperature comprese tra +5° C e +30° C.

Confezionamenti possibili: Latte in ferro da 1 - 5 - 25 litri.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Etichettatura conforme alle direttive CEE.

Si tratta di composti nocivi ed infiammabili. Consultare la scheda di sicurezza prima di manipolare.

La presente revisione annulla e sostituisce le precedenti.

Le informazioni sopra riportate, seppur da ritenersi attendibili, debbono essere considerate indicative. L'uso delle stesse non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' pertanto responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.