



SETAPLASTIK

IDROPITTURA LAVABILE SATINATA PER INTERNI

DESCRIZIONE

E' una speciale idropittura murale satinata per interni a finitura bucciata, a base di resine in emulsione acquosa.

CAMPI DI IMPIEGO

Per le sue spiccate qualità, il prodotto è impiegato per superfici interne particolarmente soggette ad urti ed usura (scuole, ospedali, locali pubblici, giosscale, corridoi, comunità ecc.)

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	: bianco, tinte cartella – altre a richiesta
PESO SPECIFICO A 20° C	: 1,50 ± 0,05 Kg/dm ³
VISCOSITA'	: pasta tixotropica
C.O.V. (componenti organici volatili)	: dir. CEE 2004/42 cat A Ba/b valore limite 100 gr/l; SETAPLASTIK contiene meno di 100 gr/l

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

INTONACO O CARTONGESSO GIA' DIPINTI : pulire ed asportare ogni traccia di pittura non aderente al supporto e stuccare se necessario con EMMESTUK o BETONEMME. Attendere 24 ore dalla stuccatura e trattare con una mano di fissativo consolidante all'acqua EMMEVER . In ogni caso, valutare sempre l'eventuale necessità di applicare una mano di fissativo consolidante all'acqua EMMEVER.

In caso di presenza di muffa, procedere al trattamento con il nostro risanante antibatterico BATTER GO .
INTONACO O CARTONGESSO NUOVI : asportare eventuali frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con rasamuro base gesso EMMESTUK oppure stucco rasamuro base cemento BETONEMME. Attendere 24 ore dalla stuccatura e trattare con una mano di fissativo consolidante all'acqua, EMMEVER . Attendere 8-12 ore e procedere con l'applicazione di SETAPLASTIK.

ATTREZZI

Pennello, rullo apposito di spugna. Lavare con acqua immediatamente dopo l'uso.

DILUIZIONE

Applicare la prima mano del prodotto diluita al 45% in volume. La seconda mano non deve essere diluita .

RESA CON DUE MANI

Circa 1.4 – 1,5 mq con 1 litro in base al tipo di supporto.

ESSICCAZIONE

A 20 ° C con umidità relativa < a 75 %, sovraverniciabile 6 ore, secco in profondità 48 ore.

AVVERTENZE E METODO DI IMPIEGO

Agitare prima dell'uso. Applicare con temperature dell'ambiente e del supporto comprese tra +5° C e +35° C, con un tasso di umidità relativa inferiore a 80%. Usare i prodotti secondo le norme vigenti d'igiene e di sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori ed eventuale residuo nell'ambiente.

Le condizioni climatiche sopra descritte devono essere garantite nelle 24 ore successive all'applicazione. Applicare su supporti con PH < 8 ed umidità < 10.

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile per 12 mesi nei contenitori originali non aperti e conservati in ambienti protetti da sole ed intemperie con condizioni di temperatura compresa tra +5° C e +30° C.

CONFEZIONI

Secchi di plastica contenenti 0,75 - 4 – 10 – 15 litri.