



ECOLAC

VERNICE ALL'ACQUA PER LEGNO PER INTERNO

DESCRIZIONE

E' una speciale vernice all'acqua di finitura per legno, per uso interno.

CAMPI DI IMPIEGO

Per le sue spiccate qualità, il prodotto è impiegato all'interno su pavimenti, rivestimenti o manufatti di legno anche già verniciati o preverniciati in fabbrica, previa leggera carteggiatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	: trasparente
ASPETTO	: opaco o satinato
PESO SPECIFICO A + 20°C	: 1,050 ± 0,05 KG/dm ³
VISCOSITA'	: liquido
LEGANTE	: resina pu-acrilica in soluzione acquosa
C.O.V. (componenti organici volatili)	: dir. CEE 2004/42 cat A Ba/e valore limite 130 gr/l; ECOLAC contiene meno di 130 gr/l

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Togliere polvere, cera, resina e qualsiasi sostanza estranea che possa compromettere la buona adesione di ECOLAC . Se necessario carteggiare con carta o spugna fine.

ATTREZZI

Pennello, rullo specifico. Lavare con acqua immediatamente dopo l'uso.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

RESA CON DUE MANI

Circa 5-9 mq con 1 litro in base al tipo di assorbimento e porosità del legno.

ESSICCAZIONE

A 20 ° C con umidità relativa < a 75 %, asciutto al tatto 1 ora, sovraverniciabile 6 ore, pedonabile 24 ore, secco in profondità 8 giorni.

AVVERTENZE E METODI DI IMPIEGO

Agitare prima dell'uso. Applicare con temperature dell'ambiente e del supporto comprese tra +5° C e +35° C, con un tasso di umidità relativa inferiore a 80%. Usare i prodotti secondo le norme vigenti d'igiene e di sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori ed eventuale residuo nell'ambiente.

Se ECOLAC è applicata su legno nuovo non verniciato, prima di applicare la seconda mano, per ottimizzare il risultato, si consiglia di carteggiare leggermente ed aspirare.

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile per 12 mesi nei contenitori originali non aperti e conservati in ambienti protetti da sole ed intemperie con temperature comprese tra +5° C e +30° C.

CONFEZIONI

Barattoli in plastica contenenti 0,75 - 2,5 – 5 litri.