



IDROGEL

FINITURA PROTETTIVA PER LEGNO ALL'ACQUA

DESCRIZIONE

E' una speciale finitura protettiva satinata per legno all'acqua, per proteggere il legno dagli agenti atmosferici, dai raggi UV e dal degrado biologico. Forma un film sottile a basso spessore, che aiuta a ridurre l'assorbimento di acqua e sporco.

CAMPI DI IMPIEGO

Per le sue spiccate qualità, IDROGEL è impiegato sia all'interno che all'esterno su tutti i tipi di legno, previa preparazione del sottofondo se necessario. Il prodotto non è termoplastico, cioè non appiccica e perciò è adatto alla verniciatura di serramenti o assi da accatastare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	: trasparente, pigmentato
PESO SPECIFIC A + 20°C	: 1,050 ± 0,05 KG/dm ³
VISCOSITA'	: liquido, gelatinoso
ASPETTO	: satinato
LEGANTE	: speciali resine acriliche
C.O.V. (componenti organici volatili)	: dir. CEE 2004/42 cat A Ba/e valore limite 130 gr/l; IDROGEL contiene meno di 58 gr/l

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Togliere polvere, cera, resina e qualsiasi sostanza estranea che possa compromettere la buona adesione di IDROGEL. Se necessario carteggiare con carta o spugna abrasiva fine. Se il legno è a poro aperto, trattare prima con impregnante per legno all'acqua IDROTEX.

ATTREZZI

Pennello, rullino. Lavare con acqua immediatamente dopo l'uso.

DILUIZIONE

Pronto all'uso. Diluire se necessario con acqua.

RESA CON DUE MANI

Circa 5-10 mq con 1 litro in base al tipo di assorbimento e porosità del legno.

ESSICCAZIONE

A 20 ° C con umidità relativa < a 75 %, sovraverniciabile 4 ore, asciutto al tatto 1 ora, secco in profondità 48 ore.

AVVERTENZE E METODI DI IMPIEGO

Agitare prima dell'uso. Per evitare difetti di filmazione, non applicare sotto l'azione diretta di sole e vento. Applicare a temperature comprese tra +5 ° C e + 35 ° C, con un tasso di umidità relativa < a 80%. Le condizioni climatiche sopra descritte devono essere garantite nelle 24 ore successive all'applicazione. Dopo l'applicazione la tonalità assunta dal legno può variare a seconda delle caratteristiche dello stesso. Si consiglia di usare IDROGEL TRASPARENTE solo all'interno. Per l'esterno usare IDROGEL PIGMENTATA in quanto garantisce una maggiore resistenza ai raggi UV del sole.

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile per 12 mesi nei contenitori originali non aperti e conservati in ambienti protetti da sole ed intemperie con temperature comprese tra +5° C e +30° C.

CONFEZIONI

Barattoli in plastica contenenti 0,75 - 2,5 – 5 litri.