

Qualità Tecniche

NOVALIS FONDO RIEMPITIVO by OIKOS è un fondo acrilico per legno, colorato, ideale come fondo per l'applicazione dello smalto di finitura. Perfettamente carteggiabile, il prodotto rende omogeneo l'assorbimento del legno e copre eventuali stuccature ed imperfezioni. NOVALIS FONDO RIEMPITIVO può essere usato in ambienti interni, con basso odore, non infiammabile, amico dell'uomo e dell'ambiente.

Campi d'Impiego

Fondo per NOVALIS SMALTO by OIKOS.

Preparazione dei Supporti

Pulire le superfici da trattare, asportando polvere ed eventuali tracce di sporco.

I legni resinosi devono essere puliti con appositi prodotti. Carteggiare, se necessario stuccare.

Modalità di Applicazione

Applicare con pennello o rullo una mano di NOVALIS FONDO RIEMPITIVO diluito con un 5 ÷ 10% di acqua potabile e dopo 6 ore circa, carteggiare il supporto con carta abrasiva fine.

Finiture e protettivi

NOVALIS SMALTO by OIKOS.

Il prodotto

Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa, cariche minerali riempitive, pigmenti inorganici, preservanti e additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione
Peso specifico	1,45 kg/l ±3%
pH	8,5 ÷ 9,5
Viscosità	6.000 ÷ 14.000 ±5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)
Temperatura di stoccaggio	+2°C ÷ +36°C. Teme il gelo
Reazione al fuoco	Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600mm secchi
Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di appartenenza: A/d • VOC: 25g/l (massimo) • Limite Fase I (dal 1.1.2007): 150g/l • Limite Fase II (dal 1.1.2010): 130g/l
Colori	Tinte cartella colori
Confezioni	litri 0,75 - 2,25

L'applicazione

Diluizione	5 ÷ 10% con acqua potabile
Resa	5 ÷ 6m ² /l per mano in funzione del supporto
Strumenti d'impiego	Pennello, rullo.
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 ÷ 2 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabilità	6 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Informazioni sulla sicurezza

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali

Voci di Capitolato

Pulire le superfici da trattare, eliminando grasso e unto con appositi prodotti. Carteggiare e provvedere, se necessario, alle stuccature; quindi applicare una mano di un fondo acrilico del tipo NOVALIS FONDO RIEMPITIVO by OIKOS e dopo circa 6 ore, carteggiare con carta abrasiva fine. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, al costo di..... al m² compreso materiale e posa in opera.